

MC-Flex 450 VE

Selante autonivelante bicomponente à base de poliuretano modificado

Descrição

Selante flexível bicomponente à base de poliuretano, de consistência fluída, utilizado para selamento de juntas de movimentação em ambientes ou locais que requerem proteção contra agentes agressivos

Áreas de Aplicação

- Selamento elástico de juntas de pontes, obras civis e obras hidráulicas
- Juntas de movimentação em estações de tratamento de efluentes e câmaras de separação de óleo
- Selamento de juntas em pisos industriais, garagens de estacionamento e preenchimento elástico de juntas de tubulações

Vantagens

- Bicomponente, base de poliuretano carbomodificado
- Boa resistência química, especialmente contra óleos e combustíveis
- Fator de acomodação elástica total de 20 %

Dados técnicos – MC-Flex 450 VE

Característica	Valor	Observações
Proporção de mistura	7 : 1	em peso
Densidade	1,4 g/cm ³	
Consistência	autonivelante	23 °C e 50 % de umidade relativa
Tempo de aplicação	70 minutos	23 °C e 50 % de umidade relativa
Tempo de cura	24 horas	tráfego
	3 dias	resistência mecânica
	7 dias	resistência química total
Dureza Shore A	30	
Fator de acomodação	20 %	em relação à largura original da junta
Tensão de ruptura	0,47 N/mm ²	EN 28.340, 100%, à 20 °C
Alongamento na ruptura	> 350 %	DIN EN 28.340
Fator de retorno	> 70 %	DIN EN 27.389
Condições para aplicação	≥ 5°C; ≤ 40°C	temperatura do ar, material e substrato
	≤ 85 %	umidade relativa

Dados do Produto

Tipo de produto	Selante de poliuretano carbomodificado
Agente de limpeza	Solvente (Thinner)
Estado	Líquido (resinado)
Cor	Preta
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 40 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens lacradas
Embalagens	Latas de 3,3 litros e 6,6 litros
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Método de Aplicação

Preparação da superfície

As bordas das juntas devem estar limpas, secas e livres de óleos, gorduras e outros agentes contaminantes. A superfície deve estar suficientemente sólida. Partes soltas como restos de argamassas, grautes, etc. devem ser removidas mecanicamente com o uso de escovas de aço, discos de desbaste e ar comprimido. Substratos não absorventes devem ser limpos com o uso de solvente.

MC-Flex 450 VE possui boa aderência sobre superfícies plásticas ou pintadas mesmo sem o uso de primer. Testes de arrancamento devem ser executados antes da aplicação.

MC-Flex 450 VE possui uma boa aderência à maioria dos substratos, porém, em substratos muito porosos pode ser necessária imprimação. Favor consultar o departamento técnico MC Bauchemie.

Antes da aplicação do **MC-Flex 450 VE**, deve ser introduzido em todas as juntas um limitador de profundidade do selante, que pode ser um cordão de poliestireno ou poliuretano expandido flexível. Caso não seja possível aplicar um material limitador de profundidade, deve-se evitar a aderência do **MC-Flex 450 VE** com o fundo da junta, utilizando-se para tanto a aplicação de uma fita adesiva no fundo da junta.

Para juntas de movimentação de pisos e pavimentos, adotar um fator de forma de 1 : 1 até 1 : 0,7 (largura : profundidade) sendo que a profundidade mínima de selante é de 10mm.

Mistura

A base e o endurecedor devem ser misturados completamente e homoganeamente. Somente será permitida a mistura mecânica com uma furadeira manual (200 – 400 rpm) com haste especial. Recomendamos verter a mistura em um novo vasilhame para evitar erros de mistura.

Aplicação

MC-Flex 450 VE pode ser aplicado com espátulas, desempenadeiras ou com pistola manual universal ou com pistola pneumática, sendo necessária uma pressão de ar mínima de 4 a 6 bar. O selamento deve ser aplicado continuamente e evitar a formação de vazios e bolhas. O tempo de aplicação (23 °C e 50 % de umidade relativa) é de aproximadamente 70 minutos. Material em processo de cura não deve ser aproveitado. O alisamento pode ser feito somente com produtos não formadores de filmes.

Recomendações Importantes

É de vital importância que o selante aplicado fique 1 a 2mm abaixo do nível do piso, evitando contato direto com pneus ou outros agentes abrasivos.

Recomenda-se o uso de fita adesiva ao longo das bordas da junta para garantir um serviço limpo. Remova a fita adesiva imediatamente após o alisamento.

Altas temperaturas, incidência direta de sol e umidade relativa alta diminuem o tempo de secagem ao toque.

Antes de usar **MC-Flex 450 VE** diretamente sobre mármore ou pedras naturais, favor consultar o departamento técnico da MC-Bauchemie.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 02/2018. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.