

Zentrifix CR

Argamassa polimérica para reparos estruturais com agente adesivo integrado e inibidor de corrosão

Descrição

Argamassa polimérica cimentícia, monocomponente, composta por fibras sintéticas e aditivos especiais que garantem o desempenho necessário ao reparo estrutural. Pronto para utilização, bastando adicionar água na dosagem indicada.

Áreas de Aplicação

- Reparos estruturais em elementos de concreto - como vigas, pilares e lajes
- Reparos em obras de infraestrutura em geral - pontes e viadutos, obras marítimas e industriais
- Reparos estruturais de até 60 mm
- Reconstituição da superfície do concreto e/ou aumento da espessura do cobrimento

Vantagens

- Consistência tixotrópica, ideal para superfícies verticais, horizontais - fundo de lajes e vigas
- Excelentes resistências mecânicas
- Trabalhabilidade com até 30 min à 23(±2)°C após a adição de água
- Boa aderência, dispensa o uso de ponte de aderência em reparos localizados
- Fácil aplicação – manual ou projeção via úmida
- Dispensa utilização de fôrmas
- Baixa difusividade
- Não contém cloretos
- Atende aos requisitos da norma EN 1504 parte 3 – Reparos Estruturais/Nãos estruturais, com classificação R4

Dados Técnicos

Característica	Valor	Observações
Densidade	2,15kg/L	NBR 13278:2005
Tempo de Trabalhabilidade	15 minutos	20 °C e 50 % de umidade relativa
Consumo	1849 kg/m ³	74 sacos para 1m ³
Proporção de mistura	13 - 14%	Para cada 25 kg do Zentrifix CR, utilizar 3,25 - 3,50 litros de água
Espessura de aplicação	6 - 60 mm	Por camada
Variação dimensional	-0.7 mm/m	NBR 15.261/05
Ar incorporado	6,0%	NBR 13278:2005
Resistência à compressão	≥ 2,3 MPa	05 horas - NBR 7215:1996
	≥ 15 MPa	10 horas
	≥ 25 MPa	15 horas
	≥ 35 MPa	01 dia
	≥ 45 MPa	03 dias
	≥ 55 MPa	07 dias
	≥ 70 MPa	28 dias
Resistência à tração na flexão	≥ 5,0 MPa	01 dia - NBR 13279:2005
	≥ 7,0 MPa	03 dias
	≥ 8,0 MPa	07 dias
	≥ 9,0 MPa	28 dias

Aderência (28 dias)	≥ 2, MPa	NBR 15258:2005
Módulo de Deformação ($E_{S0,4}$)	31 GPa	NBR 8522:2008
COV	0g/L	Method 304-91

Dados do Produto

Tipo de produto	Argamassa tixotrópica
Estado	Pó
Cor	Cinza
Armazenagem	Manter as embalagens em cima de pallets em local coberto, fresco, seco, longe de temperaturas extremas ou fontes de calor, nas embalagens originais, separadas e lacradas, com empilhamento máximo de 10 sacos.
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Saco de 25 kg

Método de Aplicação

Preparação do substrato

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. O substrato deve estar rugoso para a aplicação e possuir uma resistência ao arranque superior a 1.5 MPa.

Recomendamos que o substrato seja umedecido até estar na condição saturado-seco.

Mistura

Zentrifix CR é monocomponente e deve ser misturado apenas com água limpa. O pó deve ser adicionado à água e misturado até a obtenção de uma argamassa homogênea.

Recomenda-se o uso de misturadores mecânicos de baixa rotação (400 a 500 rpm). Para maiores quantidades faz-se necessária a utilização de misturadores de eixo vertical. (Consulte o Departamento técnico para maiores informações).

O misturador deve ser colocado o mais próximo possível do local da aplicação.

Proporção de mistura

Para 1 saco de 25 kg de **Zentrifix CR** são necessários de 3,25 - 3,50 litros de água.

O produto deve ser misturado entre 3 e 5 minutos

Aplicação

O **Zentrifix CR**, por possuir em sua formulação o inibidor de corrosão e ponte de aderência integrado, não necessita de utilização de ponte de aderência antes de sua aplicação.

Zentrifix CR pode ser aplicado manualmente, com o acabamento feito com desempenadeira metálica ou colher de pedreiro, ou então aplicado por projeção – via úmida. Recomenda-se o uso de bombas que possuam ajuste de pressão e volume.

Condições de aplicação

O tempo de trabalhabilidade do **Zentrifix CR** depende das condições climáticas. Temperaturas altas diminuem o tempo de trabalhabilidade do produto enquanto as baixas o aumentam. Após este tempo, o produto deve ser descartado.

Durante a aplicação, a temperatura do substrato e do meio ambiente deve estar entre 5 °C e 40 °C.

Cura

Deve-se prevenir a rápida secagem do **Zentrifix CR** protegendo-o da incidência direta de sol e vento através de meios adequados.

Recomenda-se que a cura úmida seja feita por no mínimo 3 dias ou aplicar cura química logo após o início da pega – *Emcoril AC*.

Segurança

Verifique sempre as informações sobre segurança existentes nos rótulos das embalagens. Para mais informações de manuseio e segurança consulte a FISPQ do produto.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser consideradas durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 01/2018. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.