

Zentrifix M 100

Argamassa reparo rápido

Propriedades

- Argamassa para reparo e nivelamento rápido
- Espessuras de 3 até 50 mm
- Assentamento de revestimento após 24 horas
- Aberto a difusão de vapor de água
- Pouca retração
- Utilização em áreas submersas
- Resultado liso para rebocos finais

Áreas de aplicação

- Reparo e nivelamento de substrato
- Preparo de áreas com inclinações
- Reboco de parede
- Para cantos arredondados

Aplicação

Preparação do substrato

Só um preparo cuidadoso do substrato pode assegurar a durabilidade do assentamento. A superfície deve estar limpa e livre de partículas soltas, poeira, óleos, desmoldantes, nata de cimento e outros contaminantes. O substrato deve apresentar uma boa rugosidade. O substrato deverá ser umedecido e não saturado.

Preparo da argamassa

1. Adicione 3,4 - 3,8 litros de água fria e limpa em um recipiente.
2. Adicione 20 kg de ZENTRIFIX M 100 e misture com um misturador mecânico de baixa rotação por 5 minutos até obter uma massa pastosa e homogênea.
3. Espere por três minutos e misture novamente.
4. Umedeça o substrato com água.

Aplicação

1. Aplique uma camada fina de ZENTRIFIX M 100 com uma desempenadeira no substrato umedecido.
2. Em seguida, modele uma inclinação com ZENTRIFIX M 100 conforme necessidade.
3. Com o auxílio de uma régua de pedreiro o ZENTRIFIX M 100 pode ser regularizado.
4. Aguarde por 24 horas até começar com o assentamento dos revestimentos.

Segurança

Verifique sempre as informações sobre segurança existentes nos rótulos das embalagens.

Dados Técnicos – Zentrifix M 100

Característica	Unidade	Valor	Observações
Consumo	kg/m ² /mm	1,3	
Densidade	g/cm ³	1,7	
Tempo de maturação	minutos	3	
Tempo de aplicação	minutos	30	
Temperatura do substrato	°C	De +5 a +30	
Temperatura do ambiente	°C	De +5 a +40	
Resistência à temperatura	°C	De - 30 até + 80	
Resistência à compressão	MPa	3	1 dia
	MPa	10	7 dias
	MPa	16	28 dias
Resistência à tração na flexão	MPa	1	1 dia
	MPa	2,3	7 dias
	MPa	3	28 dias
Espessura da camada	mm	3 - 50	
Proporção de Mistura	Partes em	100	ZENTRIFIX M 100
	peso	17 -18	água

Características – Zentrifix M 100

Tipo de produto	Argamassa
Composição	Combinação de cimentos, agregados minerais e aditivos
Estado	Pó
Cor	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 25 °C. Empilhamento máximo de 10 sacos.
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagem	20 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 23 °C (+/- 2 °C) e 60 % (+/- 2 %) de umidade relativa do ar. Temperaturas altas e umidades baixas aceleram, enquanto temperaturas baixas e umidades altas retardam o tempo de aplicação.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 11/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.