

# MC Proof A Primer

Primer asfáltico base água para imprimação

## Descrição

Pintura de imprimação a base de emulsão asfáltica composta por asfaltos modificados dispersos em água. Desenvolvido para proporcionar rápida secagem o *MC Proof A Primer* é compatível com diversos substratos, tais como superfícies de concreto, argamassa, metal ou madeira.

Possui baixa viscosidade e alto teor de sólidos garantindo uma excelente cobertura com uma única demão e proporcionando ótima aderência para mantas asfálticas. Isento de solventes o produto atende os padrões para obras com certificação ambiental por ter baixo índice de voláteis – VOC.

## Áreas de Aplicação

*MC Proof A Primer* é indicado para:

- Primer para colagem de mantas asfálticas
- Pintura de proteção asfáltica

## Vantagens

- Alto poder de cobertura
- Rápida secagem
- Excelente aderência mesmo em superfícies verticais
- Isento de solventes
- Compatível com diversos tipos de substratos

## Dados Técnicos

Característica	Valor	Requisitos	Observações
Consumo			
– Substratos não porosos	0,3 l/m <sup>2</sup>	-	Metais, PVC, madeira.
– Substratos porosos	0,4 l/m <sup>2</sup>		Argamassa, concreto, blocos
Secagem ao toque (minutos)	15	≤ 120	NBR 9598
Viscosidade copo ford, n°. 4 (segundos)	15	≤ 80	NBR 5849

## Dados do Produto

Tipo de produto	Emulsão aquosa
Estado	Líquido
Cor	Preta
Armazenagem	Armazenar o produto, em local coberto, fresco, seco, ventilado, sem exposição ao sol e longe de fontes de umidade e calor, exposto até temperatura máxima de 40°C.
Validade	12 meses a partir da data de fabricação, armazenado corretamente
Embalagens	Baldes com 18 litros

\* Todos os dados técnicos se referem ensaios em condições laboratoriais, podendo apresentar pequenas variações entre os lotes produzidos.

## Método de Aplicação

### Preparo

O substrato que receberá o produto deve estar limpo, seco e regularizado de acordo o tipo de utilização.

A superfície deve estar seca e com temperatura entre 10° C e 50° C.

Homogeneizar o produto antes e durante a aplicação com uso de uma haste, dispersando quaisquer deposições no fundo da embalagem.

### Aplicação

Aplicar o produto puro, sem diluições.

Utilizar pincel ou rolo de pintura de lã de cerdas curtas em uma única demão.

Aguardar secagem por cerca de 6 horas, antes de iniciar com a aplicação da manta asfáltica.

Não aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato molhado.

Após a aplicação as ferramentas e equipamentos devem ser limpos com uso de solvente orgânico.

### Segurança

Utilizar vestimentas e EPIs adequados para produtos líquidos, como luvas, botas, avental e óculos de segurança.

Manter o ambiente ventilado quando da aplicação do produto, em ambientes fechados é obrigatório o uso da ventilação forçada e máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos.

Verifique sempre as informações sobre segurança existentes nos rótulos das embalagens. Para mais informações de manuseio e segurança consulte a FISPQ do produto.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser consideradas durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 01/2018. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.