

# AREIA MC 120

Agregado mineral extra fino para sistema autonivelante e camada de scratch coat

## Descrição

Agregado mineral de baixa granulometria, 100% seco, ideal para sistemas autonivelantes e camadas de estucamento

## Tipos de Uso

- Adição em primers da linha MC-DUR para estucamento e regularização – Scratch Coat
- Componente para mistura em sistema autonivelante da linha MC-DUR

## Vantagens

- Ideal para estucamento, preenchimento e regularização
- Material 100% seco, inerte e sem conteúdo orgânico
- Agregado extra fino
- Granulometria definida

## Dados Técnicos

Característica	Valor *	Observações
Densidade	1,436 g/cm <sup>3</sup>	
Faixa granulométrica	< 0,5 mm	Diâmetro máximo – Granulometria uniforme
Proporção de mistura Scratch Coat*	1:1 a 1:3	Resina: agregado (em peso)
Consumos		
Scratch coat	0,3 – 0,5 kg/m <sup>2</sup>	
Acabamento Autonivelante	0,7 – 0,9 kg/m <sup>2</sup>	

\* A proporção de areia MC 120 é variável conforme as irregularidades do local, adicionando mais areia quando necessário obter uma consistência mais pastosa.

## Dados do Produto

Tipo de produto	Agregado mineral
Estado	Pó
Armazenagem	Armazenar nas embalagens originais, em local seco, sem umidade, coberto e protegido, arejado e sobre pallet.
Validade	2 anos a partir da data de fabricação armazenada nas condições indicadas
Embalagem	Saco de 25 Kg

## Método de Aplicação

### Condições de aplicação

Para adição em produtos resinados, a **Areia MC 120** deve estar em temperatura entre 15 e 30° C.

### Estucamento e Regularização

Para a aplicação de revestimentos autonivelantes ou pinturas sob substratos porosos, uma camada de regularização deverá ser aplicada previamente, denominada Scratch Coat, tornando o substrato livre de cavidades o estucando.

A proporção de primer e agregado **Areia MC 120** em peso deve ser de 1:1 a 1:3. Aplicar com auxílio de desempenadeira metálica.

### Sistema MC-DUR – Revestimento Autonivelante

O revestimento autonivelante **MC-DUR 1322** com adição de **Areia MC 120**, deve ser executado com auxílio de um rodo de aço ajustável, desempenadeira metálica dentada ou com rodo de borracha, e finalizado com o rolo quebra bolha em sentido cruzado.

### Segurança

Verifique sempre as informações sobre segurança existentes nos rótulos das embalagens.

Nota Legal: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram determinadas com base em testes laboratoriais e no melhor de nossa experiência e conhecimento, podendo sofrer variações em função das características de cada projeto e condições locais de aplicação do produto. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

A responsabilidade da MC é limitada à qualidade do Produto fornecido, de acordo com suas especificações técnicas e recomendações de aplicação contidos na presente Ficha Técnica. A responsabilidade da MC pela qualidade se dará dentro dos prazos legais e desde que observados os prazos de validade do produto. Se o Cliente estocar, manipular ou aplicar o Produto de qualquer outra maneira que não a recomendada na presente Ficha Técnica assumirá toda e qualquer responsabilidade por eventuais problemas e prejuízos.

Edição 06/2021. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser publicada em substituição a esta.