

M 29 HP – Porcelanatos Especiais

Argamassa Colante AC III – D e E Fluida

Descrição

Argamassa colante AC III – D e E fluida, para assentamento de revestimentos de baixa espessura em áreas internas e externas.

Áreas de aplicação

- Pisos e paredes
- Áreas internas e externas
- Piso sobre piso
- Piscinas e *drywall*
- Pisos aquecidos, lareiras e estufas até +80 °C
- Saunas e churrasqueiras até 80 °C, frigoríficos até -20 °C

Tipos de Revestimentos

- Revestimentos até 3 m x 3 m ($\leq 9 \text{ m}^2$)
- Cerâmicas e porcelanatos
- Pastilhas de cerâmica, porcelanato e vidro
- Lajotas e ladrilhos hidráulicos
- Pedras naturais (versão branca)

Vantagens

- Dispensa dupla colagem
- Produtividade e rendimento elevados
- Altíssima aderência
- Tempo em aberto estendido (E) – versão cinza
- Deslizamento reduzido (D)
- Secagem em 6 horas

Dados Técnicos

| Característica | Valor | Observações | | | |
|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -20 até +80 °C | | | | |
| Proporção de mistura | 20 kg 6,0 L (horizontal) / 4,6 L (vertical) | M 29 HP água (30 ± 2 % / 23 ± 2 %, partes em massa) | | | |
| Tempo em aberto | 30 minutos / 20 minutos | Tempo em aberto segundo a norma NBR 14.081 – Cinza / Branca | | | |
| Tempo de aplicação | 2,5 horas | | | | |
| Espessura final de argamassa | até 1 cm | | | | |
| Tráfego leve | após 6 horas | Para porcelanatos <i>slim</i> , aguarde 48 horas | | | |
| Tráfego pesado | após 24 horas | | | | |
| Cura normal | ≈ 2,4 MPa | Resistência de aderência à tração em 28 dias (NBR 14.081) | | | |
| Cura submersa | ≈ 1,2 MPa | Resistência de aderência à tração em 28 dias (NBR 14.081) | | | |
| Cura em estufa | ≈ 2,5 MPa | Resistência de aderência à tração em 28 dias (NBR 14.081) | | | |
| Deslizamento | ≈ 2,0 mm | Deslizamento (NBR 14.081) | | | |
| Rejuntar | após 6 horas | | | | |
| Temperatura de aplicação (substrato) | +5 a +30 °C | | | | |
| Temperatura de aplicação (ambiente) | +5 a +40 °C | | | | |
| Consumo | Superfície da placa (cm) | Área da placa (cm²) | Desempenadeira dentada (mm) | Consumo médio (m²) | Colagem |
| | ≤ 20x20 | ≤ 400 cm ² | 6x6x6 | ~3,5 kg | simples |
| | ≤ 30x30 | ≤ 900 cm ² | 8x8x8 | ~4,5 kg | simples |
| | > 30x30 | > 900 cm ² | 12x12x12 | ~5,5 kg | simples |

* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 23 °C (+/- 2 °C) e 60 % (+/- 2 %) de umidade relativa do ar. Temperaturas altas e umidades baixas aceleram, enquanto temperaturas baixas e umidades altas retardam o tempo de aplicação. Dados em conformidade com as normas NBR vigentes.

Dados do Produto

| | |
|-----------------|--|
| Tipo de produto | Argamassa colante |
| Composição | Combinação de cimentos, agregados minerais e aditivos |
| Estado | Pó |
| Cor | Cinza ou branca |
| Armazenagem | Manter as embalagens em local coberto, fresco, seco, longe de temperaturas extremas ou fontes de calor, nas embalagens originais, separadas e lacradas |
| Validade | 12 meses a partir da data de fabricação, se armazenado nas embalagens fechadas |
| Embalagens | Saco de 20 kg |

Método de Aplicação

Tipos de Substrato

- Concreto com mais de 28 dias*
- Contrapiso de argamassa com mais de 14 dias*
- Emboço de cimento, cal ou gesso com mais de 14 dias*
- Alvenaria de concreto celular com mais de 14 dias (somente em áreas internas)

* Em conformidade com as normas NBR 13753, NBR 13754 e NBR 13755

Condições do Substrato

- Seco, limpo, firme e sem porosidade
- Levemente umedecido
- Livre de graxa, tinta, sujeira, poeira, nata de cimento, desmoldante, partículas soltas ou outros contaminantes
- Prumo e regularização conforme NBR 13749
- Temperatura: de +5 °C a +30 °C

Preparo do Substrato

Só um preparo cuidadoso do substrato pode assegurar a durabilidade do assentamento. Portanto, nossas recomendações para o preparo do substrato devem ser respeitadas em cada aplicação.

Piso sobre piso

Para preparar um piso sobre piso, recomenda-se o preparo do substrato com o **M 29 HP** como Primer, criando uma ponte de aderência e dispensando o apicoamento. Raspe o **M 29 HP** sobre o substrato, utilizando uma desempenadeira lisa, e aguarde 90 minutos para secagem.

Mistura

1. Adicione água fria e limpa em um recipiente. Confira a quantidade de água impressa na frente da embalagem. O recipiente deve estar limpo e protegido de sol, vento e chuva.
2. Adicione 20 kg de **M 29 HP** e misture com um misturador mecânico de baixa rotação por 3 minutos ou até obter uma massa pastosa e homogênea.
3. Espere por 5 minutos e misture novamente. Respeite a quantidade de água na embalagem.

Aplicação

1. Aplique uma camada fina (raspando) de **M 29 HP** no substrato. Use o lado sem dentes da desempenadeira dentada.
2. Enquanto a camada fina ainda está fresca, use o lado dentado da desempenadeira e aplique o **M 29 HP** em um ângulo de 60°.
3. Aplique os revestimentos limpos levemente deslocados, ajustando-os para a posição desejada, em um sentido que favoreça a quebra dos cordões de argamassa.
4. Limpe o revestimento com água fria, usando uma esponja úmida. Retire o excesso de argamassa presente nas juntas.
5. Aguarde 6 horas até começar o rejuntamento.

Segurança

Verifique sempre as informações sobre segurança existentes nas embalagens. Para mais informações de manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto.

Nota Legal: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram determinadas com base em testes laboratoriais e no melhor de nossa experiência e conhecimento, podendo sofrer variações em função das características de cada projeto e condições locais de aplicação do produto. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

A responsabilidade da MC é limitada à qualidade do Produto fornecido, de acordo com suas especificações técnicas e recomendações de aplicação contidas na presente Ficha Técnica. A responsabilidade da MC pela qualidade se dará dentro dos prazos legais e desde que observados os prazos de validade do produto. Se o Cliente estocar, manipular ou aplicar o Produto de qualquer outra maneira que não a recomendada na presente Ficha Técnica, assumirá toda e qualquer responsabilidade por eventuais problemas e prejuízos.

Todo Pedido de Compra ou Proposta Comercial deste Produto estão sujeitos a cláusulas e condições previstas nas Condições Gerais de Venda e Entrega da MC-Bauchemie publicadas no site <https://www.mc-bauchemie.com.br/sobre-nos/#/politica-de-qualidade>.

Edição 10/2020. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.